



## AGUACERO 4A FIBRATADO BLANCO IG-4000



El Impermeabilizante Acrílico AGUACERO garantiza una película resistente y flexible que protege contra la lluvia, evitando la filtración de agua o humedad, esta listo para aplicarse. Tiene excelente adherencia sobre superficies firmes y limpias, no es tóxico ni inflamable.

La fibra sintética que contiene le garantiza mayor resistencia, no requiere malla de refuerzo.

Para impermeabilizar Techos con ladrillo de azotea, teja, asbesto, fibrocemento o concreto.

MANTIENE las construcciones libres de goteras, CUBRE perfectamente y PROTEGE su patrimonio.

**Disminuye la temperatura en el interior de las construcciones. Es azul mientras lo aplica, luego de secar se hace blanco**  
No se use en servicios de inmersión

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

-La superficie debe estar seca, firme, limpia (libre de polvo, mugre, hongos, aceite o grasa), antes de impermeabilizar.

-En superficies nuevas de cemento espere un mínimo de 28 días para un fraguado suficiente.

-Remueva impermeabilizante anterior que no este bien adherido, con la ayuda de una espátula o cepillo de alambre.

-Elimine todas las salientes filosas o puntiagudas que existan, así mismo repare todas las grietas o fisuras existentes.

-Limpie la superficie del exceso de polvo.

-Revise que la superficie cuente con pendientes adecuadas y los desagües necesarios que impidan la acumulación de agua.

-Aplique previamente una mano de Sellador Acrílico

Agite el producto con movimientos suaves, hasta garantizar que no se tienen sedimentos. No agregue agua..

SE PUEDE APLICAR CON::

Cepillo de Ixtle

Rodillo, con felpa de 1½ pg

No aplique si existe amenaza de lluvia.

Aplique dos manos de AGUACERO 4A o incluso una mano mas, hasta asegurarse de que aplica 1.2 litros por cada metro cuadrado.

Aplique una capa adicional en puntos críticos como chaflanes, bases de tinacos, aires acondicionados, o antenas.

VISCOSIDAD	13000 – 18000 cps a 25 °C
PESO POR LITRO	1.203 – 1.243Kg
TIEMPO DE SECADO	Al tacto: 60 minutos Para 2ª "mano": 4 horas A 25°C y 50% de HR
RENDIMIENTO	16 m2/cubeta Asegurar la aplicación en esta proporción le asegura los buenos resultados
PRESENTACION	Cubeta de 19 litros
ESTABILIDAD EN ALMACEN	12 meses en recipiente bien tapado y en lugar fresco y seco

Para un óptimo desempeño, deje secar por lo menos 72 horas.

### PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención medica de inmediato.

El uso de este producto por menores de edad debe de ser supervisado por adultos.

Mantenga el envase bien cerrado cuando no lo use

No mezcle con ningún otro producto no recomendado